

## Patent Abstracts of Japan

**PUBLICATION NUMBER** 

01169917

**PUBLICATION DATE** 

05-07-89

APPLICATION DATE

24-12-87

APPLICATION NUMBER

62333867

APPLICANT: FUJITSU LTD;

INVENTOR: ARIMOTO YOSHIHIRO;


INT.CL.


: H01L 21/02 // H01L 21/304

TITLE

**BONDING PROCESS OF WAFER** 







ABSTRACT: PURPOSE: To bring the overall regions of wafers into even contact with each other by a method wherein a wafer with no pressure applied at lower temperature than that of another wafer is laminated with the latter.

> CONSTITUTION: An Si wafer 1 is steam-oxidized to form an SiO2 film on the surface of the Si wafer 1. The Si wafer 1 is mounted on a carbon heater 3 to be heated. Another wafer 4 at the temperature of 50°C or more lower than that of the wafer 1 being heated is mounted on the wafer 1. At this time, no pressure is applied to the wafer 4. One side of the laminated wafer 4 is heated to covexly deform the contact surface and then the deformation is restored by the temperature difference in inside and outside of the wafer 4 diminished in proportion to the advancement of the heat conduction to bring the wafer 4 into even contact with the wafer 1.

COPYRIGHT: (C)1989,JPO&Japio

BEST AVAILABLE COPY

 $\frac{1}{2}$ 

⑩ 日本国特許庁(JP)

10 特許出願公開

# ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

平1-169917

@Int.Cl.4

識別記号

由

庁内整理番号

匈公開 平成1年(1989)7月5日

H 01 L 21/02 // H 01 L 21/304 B-7454-5F Z-8831-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

❷発明の名称

ウェーハの接着方法

②特 頤 昭62-333867

**20**出 願 昭62(1987)12月24日

砂発 明 者 有 本

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社

内

⑩出 願 人 富士通株式会社

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地

190代 理 人 弁理士 井桁 貞一

男 概 1

1. 発明の名称

ウェーハの接着方法

2. 券許請求の範囲

第1 かよび第2 のりェーハの少なくとも一方のりェーハ上に絶縁膜を形成し敗絶縁膜を介して験第1,第2 のりェーハを接着する方法にかいて、少なくとも一方のりェーハを接着面に対して凸状に変形させた状態で敗第1,第2のりェーハを重ね合わせることを特徴とするりェーハの接渡方法。

3. 発明の詳細な説明

(概要)

ウェーへの接着方法に関し、

大口径ウェーへにかける未接滑領域の発生を抑 削するととを目的とし、

絶縁膜を介して2枚のウェーハを接着する級化、 両ウェーハの少なくも一方のウェーハを接着面に 対して凸状に変形させた状態で両ウェーハを重ね 合わせることにより構成する。 〔魔禁上の利用分野〕

本発明はシリコン等からたる2枚のウェーへを 絶縁膜を介して接着し、一方のウェーへを薄膜化 してSOI(シリコン・オン・インシュレータ)基 板を得る場合のウェーへの接着方法に関する。

〔従来の技術〕

表面に微化膜を形成した SI ウェーへを重ね合わせ、熱処理により接着したあと片方にウェーハを得質化した、いわゆる貼り付け SOI 若板は高性能 LSI 用基板として有用である。

[発明が解決しようとする問題点]

しかしながら大口径ウェーハを均一K袋溶する ことは容易でなく、たいていの場合部分的K袋溶 していない領域が発生する。未接滑領域の存在は そのあとの工程K大きな影響を与え素子の歩留ま りを著しく低下させる。また熱処理時K未接滑領域のSIが剝離しSI片が飛散したりするとプロセ ス装置を汚染することKもなる。

-95- BEST AVAILABLE COPY

### 特閒平1-169917 (2)

本発明はこのよりな問題点を解決して大口径ゥ ェーハにおいても未接着領域の発生を抑えるよう にするものである。

### 〔 間肌点を解決するための手段〕

接着の均一性を改善する方法としては、接触的のウェーへ重ね合わせ時にウェーへ全域を一様に接触させるとととSIO, 表面にかけるシラノール差と水分の量の制御が必要である。未接触がなる。均面に対してウェーへを強を行わせるときを発力してから端かった後伸にである。ウェーへを強をならればない。せるにはウェーへの表裏に配慮差を与えればない。すなわち片方のウェーへを前もって加熱してさまなわち片方のウェーへを前もって加熱してきまなわち片方のウェーへを前もって加熱してきなわち片方のウェーへを前もって加熱してとないまなわち片方のウェーへを前もって加熱してとないまなわちに重ねたウェーへの表裏に配慮に対して出たり、新たに重ねたウェーへの表裏に配のなく重ねる。より高温のウェーへの表裏に温のなくにより、新たに重ねたウェーへの表裏に深が生じ接着面に対して凸状に変形する。熱の

カーボンヒータ3上に置き50-500℃に加熱する。 専用気は不活性ガスもしくは真空中である。 次に図(c)に示すように少なくとも加熱中のウェーハ1より50℃以上低湿のウェーハ4を加熱中のウェーハ1上に置く。 このとき圧力は加えない。 また、いずれかのウェーハに酸化腺がなくともよい。 重ねたウェーハ4の片面が加熱され経着面に対して凸状に変形したあと熱の伝達とともに変悪の温度差が小さくなることにより変形がなくなり、図(d)に示すように下のウェーハ1と均一に接触する。

上に置いたウェーへ4の温度が上昇し定状状態に近くなるまで放置したあと、カーポンヒータ3により500-1200でまで加熱しウェーへ1,4間に電圧をかけて静電圧力を発生させウェーへ1。4間の密潜性を良くすることは、より均一で強固な接着を移るために効果的である。片面加熱では素板に反りが発生するため基板の上にさらにカーポンヒータ5を置き均一に加熱したほうがよい。700で以

とともにウェーハ表真の温度差が小さくなること から変形は小さくなり、ウェーハ間の接触は中心 部から徐々に端部に進行する。

#### (作用)

このことにより、間隙を生じることなしに均一 にウェーへ全域を接触させることができる。また、 片方のウェーハをあらかじめ加熱してかくことに より、ウェーハ表面の過剰なシラノール基や吸着 している水分を低減し、新たな空隙の発生を抑制 することができる。シラノール基は熱処理時に脱 水反応し水分を発生するため、表面に吸着してい る水分とともに過剰に存在すると新たに空隙を発 生させる。

#### (実施例)

図(a) に示すように SI ウェーハ 1 をステーム酸化し表面に SiO。2 を形成する。酸化温度は 1100で、酸化時間は 1 時間、 SiO。 膜厚は 0.5 gm である。 次いて図(b) に示すように片方のウェーハ 1 を

上になったら加熱をやめ蕎板を取り出して、通常の電気炉で700-1200℃まで加熱してもよい。

€ }

### 〔発明の効果〕

加熱したウェーハ上に、より低温のウェーハを 圧力をかけずに重ね、ウェーハを凸状に変形させ 接触させることにより、ウェーハ全域で均一を接 触を得た。また、片方のウェーハをあらかじめ加 熱しておくととにより、ウェーハ表面の追判なシ ラノール基や吸着している水分を低減することが でき、その接の加熱において未接着領域の発生を 抑制した。このことにより大口径ウェーハにおい ても未接着領域の発生を抑制することができ接着 の均一性を大幅に改善することができた。

### 4. 図面の簡単な説明

図は本発明の一実施例を示す工程騒断面図であ エ

図において、

**-96**-

1,4はウェーへ、


2,2'は絶縁膜(SiO:)、

特閒平1-169917(3)

3 はカーポンヒータ、 を示す。

代理人 弁理士 井 桁 丸 一

図面の浄む



本発明の一貫施例を示す工程順断面図 お1図

BEST AVAILABLE COPY

()

### 特閒平1-169917(4)

#### 手 統 補 正 書(方式)

昭和63年 4月28日

特 許 庁 長 官 殿



1 事件の表示

昭和62年特許願第333867号

2 発明の名称

ウェーハの接着方法

3 補正をする者

事件との関係 特許出願人

住所 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地

名称 (522) 富士通株式会社

代表者 山 本 卓 眞


4 代理人 郵便番号 211

住所 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地

富士通株式会社内

氏名 弁理士 (7259) 井桁

電話 044-433-5341



6 補正命令の日付 昭和63年 3月29日(発生日)

**~ 林正の対象** 

8 補正の内容



- 7. 補正の対象
  - 1) 明細書の発明の詳細な説明の欄
  - 2) 明細書の図面の簡単な説明の優
  - 3) 明相書添付図面
- 8. 補正の内容
  - 1) 明和書第4頁15行目の「図(a)」を「第 1図(a)」と補正する。
  - 同書第4頁18行目のf図(b)」を「第1
    図(b)」と補正する。
  - 3) 同客第5頁3行目の「図(c)」を「第1図 (c)」と補正する。
  - 4) 同書第5頁10行目の「図(d)」を「第1 図(d)」と補正する。
  - 5) 同書第6頁15行目の「図」を「第1図(a)乃至(d)」と補正する。
- 9. 添付書類の目録 補正図面

**BEST AVAILABLE COPY**